



## РЕДИСЕТ® WMX-8017

### Многофункциональная добавка для горячих смесей

#### Область применения

Добавка для горячих и теплых смесей РЕДИСЕТ WMX-8017 позволяет снизить рабочую температуру в режимах приготовления и укладки смеси, обеспечивая при этом отличные характеристики асфальтовой смеси в плане сопротивления разрушению дорожного покрытия и образованию колеи.

#### Преимущества

- *Уменьшенная температура смеси:* РЕДИСЕТ WMX-8017 позволяет снизить температуру приготовления смеси на 20-35°C, обеспечивая при этом хорошее покрытие и технологичность.
- *Уменьшенная температура укладки и уплотнения:* РЕДИСЕТ WMX-8017 позволяет снизить температуру укладки и уплотнения, таким образом снижая уровень испарений в режиме укладки горячей смеси. Это улучшит экологические аспекты для рабочей бригады при проведении укладочных работ и снизит выбросы CO<sub>2</sub>.
- *Адгезия:* Смеси, приготовленные с продуктом РЕДИСЕТ WMX-8017, отвечают требованиям по водостойкости без необходимости использования дополнительных жидких адгезионных добавок, извести или цемента.
- *Легкость в применении:* Сыпучий в виде пастилок продукт следует добавлять в битум.
- *Улучшенная сопротивляемость колееобразованию:* Добавление РЕДИСЕТ WMX-8017 в значительной степени улучшит сопротивляемость образованию колеи. Это легко можно увидеть при проведении тестов "Нагруженное колесо".

#### Стандартная дозировка

Рекомендуется 1-3% от веса битума, которые следует определить в лаборатории при проведении тестов "Состав смеси".

РЕДИСЕТ WMX-8017 может быть добавлен в битум в конечном пункте или на заводе по приготовлению горячих смесей. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что произошло однородное смешивание продукта РЕДИСЕТ WMX-8017 с битумом.

Продукт подходит для всех типов битума, включая полимермодифицированный битум и битум с измельченной резиной.

## **Физические свойства**

Внешний вид при 25°C	Коричневые таблетки
Температура плавления, °C	80 - 90
Объемная плотность, г/см <sup>3</sup>	0.55
Объемная плотность, фунт/галлон	4.6
Температура вспышки, °C	>150

## **Хранение и обращение**

РЕДИСЕТ WMX-8017 следует хранить в укрытии, защищающем от дождя и прямого солнечного света.

РЕДИСЕТ WMX-8017 является раздражающим веществом для кожи и глаз. С данным продуктом следует работать в защитных перчатках и очках. Дополнительные сведения по безопасному хранению, применению и обращению приведены в Листе безопасности на данный продукт.

## **Упаковка**

РЕДИСЕТ WMX-8017 поставляется в коробках по 25 кг на паллетах.